

Kixx Grease Moly EP

Литиевая смазка для высоких нагрузок с MoS_2

NLGI 2

ОПИСАНИЕ

Темно-серая многофункциональная пластичная смазка с усиленными противозадирными свойствами. Предназначена для использования в строительном, горнодобывающем и сельскохозяйственном оборудовании, где необходима высокая степень защиты от ударных нагрузок. Содержит минеральное масло высокой степени очистки по ISO VG 220, загуститель на литиевой основе, противозадирные и антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии и дисульфид молибдена (MoS_2).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Минимальные эксплуатационные затраты

Эффективные противозадирные присадки и твердое смазочное вещество на основе дисульфида молибдена надежно защищает детали от износа при тяжелых условиях работы и ударных нагрузках. Ингибиторы коррозии предохраняют металлические поверхности при работе во влажной среде. Антиокислительные присадки увеличивают срок службы базового масла. Устойчивая пленка MoS_2 надежно разделяет поверхности деталей даже при недостаточном объеме смазки и снижает коэффициент трения.

Продолжительный ресурс работы

Устойчивость к окислению продлевает срок службы смазки.

Легкость применения

Высокий показатель прокачиваемости литиевого загустителя обеспечивает превосходную работу в системах принудительной подачи смазки.

Универсальность применения

Многофункциональные свойства позволяют использовать смазку в широком диапазоне областей применения: в автомобилях, в промышленном оборудовании и т.д. Это уменьшает необходимость иметь в запасе различные консистентные смазки и исключает вероятность ошибок их неправильного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автомобили.
- Строительная техника.
- Спецтехника для земляных, карьерных и горных работ.
- Сельскохозяйственное оборудование.
- Детали шасси.
- Штифты, втулки, шарнирные соединения и прочие поверхности трения.
- Все типы антифрикционных подшипников.
- Шарниры.
- Карданные соединения.
- Эффективно для тяжелых режимов и ударных нагрузок.

Диапазон рабочих температур при продолжительной эксплуатации от -30 ˚C до 130 ˚C.
Максимальная температура при кратковременном воздействии: 175 ˚C.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту NLGI	Температура каплеобразования	Дисульфид молибдена, массовая доля	Кинематическая вязкость базового масла		Рабочая пенетрация	Загуститель Литиевое мыло
	°C	% по массе	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C	@ 25°C	% по массе
2	195	3	208	18,2	275	7,5

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.